

DADOS TÉCNICOS

Parâmetros de qualidade

Artigo	00103 – Tecido Palazzo Alfaiataria
Largura Total	1,45 m (variação máxima $\pm 2\%$)
Gramatura	180 g/m ² (variação máxima $\pm 5\%$)
Rendimento	3,83 m/kg (variação máxima $\pm 5\%$)
Encolhimento	Largura $\leq -5\%$ Comprimento $\leq -5\%$
Solidez à lavagem (NBR 10.597)	Claras ≥ 4 Médias $\geq 3,5$ Escuras ≥ 3
Solidez à fricção à seco (NBR 8432)	Claras ≥ 4 Médias $\geq 3,5$ Escuras ≥ 3
Solidez à fricção úmido (NBR 8432)	Claras $\geq 3,5$ Médias ≥ 3 Escuras $\geq 2,5$
Composição	100% Poliéster
Metragem média do rolo	50 metros (variação máxima ± 10 m)
Observação	Os rolos podem apresentar até 3 emendas
NCM	5407.69.00

RECOMENDAÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ENFESTO:

■ Os acabamentos diferenciados como: estampa, bordado, transfer, lavagens, etc, bem como processos que submetam o tecido a altas temperaturas, devem ser previamente testados. Eles podem exigir características especiais do tecido e a Rovitex não se responsabiliza se forem aplicados sem consulta prévia. Caso haja dúvidas, solicitamos a gentileza de contatar o nosso departamento técnico;

■ É recomendável que o tecido descanse enfraldado por 24 horas antes do enfesto. Principalmente os que possuem elastano (PUE) em sua composição. Isto reduzirá as tensões provocadas no processo de formação do rolo e, conseqüentemente, os problemas de encolhimento posterior ao corte;

■ Não deve haver tensionamento do tecido no processo de enfestar. O enfesto com tensão provoca deformações e encolhimento na peça cortada;

■ Para evitar a deformação, os rolos não devem ser deixados na posição vertical e seu armazenamento e transporte devem ser feitos no sentido horizontal e paralelo, não armazenar em forma de fogueira. Os rolos também devem ser mantidos com proteção plástica para evitar acúmulo de poeira.

■ Diferentes lotes de tingimento podem apresentar pequenas variações na tonalidade, por isso os rolos devem ser separados por lotes. No caso de diferentes serem enfestados no mesmo processo, é recomendado a separação dos mesmos com papel Kraft.

■ Todos os rolos de tecido possuem uma etiqueta que permite o rastreamento dos nossos processos. Esta etiqueta deve ser conservada, pois servirá de referência caso haja alguma reclamação. Não serão aceitas devoluções de qualquer natureza sem a presença desta etiqueta junto do rolo.

■ Orientações quanto a utilização de agulhas, linhas e fios adequados para cada tipo de tecido deverão ser consultadas junto ao seu fornecedor dos respectivos aviamentos.

INSTRUÇÕES DE USO E LAVAGEM

	Temperatura máxima de lavagem 40°C. Processo normal
	Não alvejar
	Possível secagem em tambor temperatura baixa; temperatura de exaustão máxima 60 °C
	Não passar
	Não limpar a seco

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A QUALIDADE DO PRODUTO

■ Usar sabão indicado para roupas coloridas, conforme instruções de uso da embalagem do produto utilizado;

■ Não deixar de molho;

■ Enxaguar bem, sem deixar restos de produtos;

■ Evitar o atrito exagerado e contínuo. O objetivo deste procedimento é evitar formação de pilling (bolinhas).

Qualquer dúvida entre em contato com a central de atendimento técnico:

 (47) 3377 – 8000  crm.malhasetecidos@rovitex.com.br

Artigo

000103

Data aprovação

30/10/25